



Changzhou Dengyue Sponge Co

Ltd. Add. NO17, China, Changzhou, Jiangsu

Tel: +86-519-815-80760/ Fax:+86-519-85607395

Email: jack@dengyuefoam.com

NBR/PVC Specification

Property	Units	Value	Test Method
Density	Kg/m ³	60-90	ASTM D 1667
Compression set,25%	%	<20	ASTM D 1056
Compression deflection	Kpa	30-35	ASTM D 1056
Tensile strength	Kpa	>100	ASTM D 412
Elongation	%	>100	ASTM D 412
Thermal conductivity	W/m*k	0.038	ASTM C 534
Water vapour resistance index	M	>7000	DIN EN 12086
Upper use limit		110	
Lower use limit		20	
Fire performance		HF-1	UL 94
Cell structure		Closed cell	

Спецификация Бутадиен-нитрильный каучук / Поливинилхлорид закрытая пора (NBR/PVC)

Показатель	Единицы измерения	Величина	Метод испытаний
Плотность	кг/м ³	60-90	ASTM D 1667
Остаточная деформация сжатия, 25%	%	<20	ASTM D 1056
Деформация сжатия	КПа	30-35	ASTM D 1056
Прочность на разрыв	КПа	>100	ASTM D 412
Удлинение	%	>100	ASTM D 412
Теплопроводность	Вт/м*К	0,038	ASTM C 534
Индекс непроницаемости для водяных паров	М	>7000	DIN EN 12086
Верхний предел применения		110	
Нижний предел применения		20	
Горючесть		HF-1	UL 94
Структура пор		Закрытые поры	



БЮРО ПЕРЕВОДОВ "ЛИБЕТЕ"

тел.: +7 495 644 77 5
+7 926 467 37 89

Сайт: www.libete.ru
e-mail: info@libete.ru
libete@yandex.ru

Facebook: <https://www.facebook.com/libeteperevod>

VK: <http://vk.com/libete>

Перевод соответствует оригиналу
Бюро переводов "Либете"
Переводчик Середенко П.А.

