


## EPDM 100 Specificaton

Nos	property	Units	Test Result
1	Size	mm	1000*2000*45mm Black
2	Tensile strength	Mpa	>400
3	Hardness Shore C	Shore C	10+/-5
4	Density	Kgs/m3	120+/-20
5	Heat shrinkage rate	%	<4
6	Elongation	%	>150
7	Compression deformation	%	<30
8	Water absorption rate	%	<5
9	Ozone ageing test	/	/
10	25% compression load	Kpa	42.1+/-3

## Спецификация Этилен-пропилен-диеновый мономер (EPDM 100)

Номер	Показатель	Единицы измерения	Результат испытаний
1	Размер	мм	1000*2000*45 мм, черный
2	Прочность на разрыв	МПа	>400
3	Твердость по Шору С	Шор С	10+/-5
4	Плотность	Кг/м3	120+/-20
5	Степень термоусадки	%	<4
6	Удлинение	%	>150
7	Деформация при сжатии	%	<30
8	Степень поглощения воды	%	<5
9	Испытание на старение в озоне	/	/
10	25% сжимающая нагрузка	КПа	42,1+/-3



## **БЮРО ПЕРЕВОДОВ "ЛИБЕТЕ"**

тел.: +7 495 644 77 55  
+7 926 467 37 89

Сайт: [www.libete.ru](http://www.libete.ru)  
e-mail: [info@libete.ru](mailto:info@libete.ru)  
[libete@yandex.ru](mailto:libete@yandex.ru)

Facebook: <https://www.facebook.com/libeteperevod>  
VK: <http://vk.com/libete>

Перевод соответствует оригиналу  
Бюро переводов "Либете"  
Переводчик Середенко П.А.

